

# DEUREN MONTAGE SERVICE

## Schilder- en onderhoudadvies

De deur(en) worden opgeleverd in een watergedragen grondlak / voorlaksysteem. Deze grondlak is er in 2 keer opgebracht en heeft een dikte van minimaal 100 Mμ. De afwerklaag moet binnen 3 maanden na levering van de deur aangebracht zijn. De volgende behandelingsinstructies gelden:

- De fabrieksmatig aangebrachte grondlaag / voorlaksysteem controleren op hechting en beschadigingen.
- Eventuele beschadigingen en/of schaafkanten, alsmede onbehandeld houtwerk behandelen met grondlak overeenkomstig met de aangebrachte grondlaagdikte en kleur. De bewerkte kanten en de verbindingsnaden van de panelen, de stijlen en dorpels dienen voor de zekerheid nog twee keer gegrond te worden. Ook gaten en sleuven voor sloten, briefplaten, ventilatieroosters, glassponningen en dergelijke dienen te worden voorzien van twee keer de extra beschermende laag. De scharnieren niet afnemen / verwijderen maar aflakken met tape.
- De deur(en) zeer goed reinigen en ontvetten (ammoniak); vuil, stof en vet zijn de belangrijkste oorzaken van onthechting van lak.
- Erg belangrijk is het opschuren van de deur. Om het beste resultaat te krijgen raden wij schuurpapier met minimaal korrel 180 aan. Beter nog is om zogenaamde scratchpads te gebruiken. Deze pads zijn makkelijk in gebruik en leveren een zeer goed resultaat.
- Dusdanig schuren dat de toplaag ruw aanvoelt. Zodoende wordt een goede hechting gegarandeerd.
- Oppervlakten stofvrij maken met een droge doek of zachte borstel.
- Het afkitten van panelen en/of hoekverbindingen bij de buitendeuren, is voor een perfect resultaat noodzakelijk.
- Schilder de profielen, randen (ook onderkant voordeur met een bokkepoot kwast), hoekverbindingen, glaslatten (aan alle zijden!) eerst met een kwast. De deur dient voor een goed resultaat minimaal tweemaal afgelakt te worden met een roller. Natuurlijk met voldoende droogtijd tussen de laklagen. Volg daarbij de aanwijzingen op de verfvpakking. Voor een perfect afgelakte deur werkt u van het midden van de deur naar buiten. Schilder eerst de verbindingen van de panelen, dan de panelen en tot slot de randen (stijlen en dorpels) van de deur.
- Vergeet niet: na de eerste laklaag, dient de deur wederom geschuurd te worden. Dit zorgt voor een beter hechting van de tweede laklaag. Aangeraden wordt schuurpapier met korrel 240.
- Het met donkere kleuren afwerken van deur- en kozijnhout wordt al jaren ter discussie gesteld door de Nederlandse timmerindustrie. Indien de deur op het zuiden gericht is en derhalve bloot staat aan enorme temperatuursverschillen in de kern van het hout, kunt u beter lichte kleuren gebruiken. Om problemen te voorkomen adviseren wij u uiterst voorzichtig met onderstaande RAL-kleuren om te gaan. Rood RAL 3005, 3007 Rood-blauw RAL 4004, 4007 Blauw RAL 5003, 5004, 5008, 5011, 5013, 5020 Groen RAL 6006, 6007, 6008, 6010, 6012, 6014, 6015, 6022 Grijs RAL 7010, 7011, 7012, 7013, 7015, 7016, 7021, 7022, 7024, 7026 Bruin RAL 8017, 8022 Zwart RAL 9004, 9005, 9011, 9017.

## Overige behandelingstips

Deuren altijd in de richting van de houtnerfstructuur schuren. Onregelmatigheden, spijkergaten etc. vullen met een geschikte stoppasta. Volgt u ten alle tijde de instructies, zoals vermeld op de verpakking van de verf.

## Onderhoud en reiniging

Het is voor de levensduur van uw deur van belang om de afwerking regelmatig te onderhouden. Het onderhoud hoeft niet veel tijd en geld te kosten en komt de levensduur van de deur volledig ten goede! Onderhoud van de deur kan opgedeeld worden in twee typen, te weten het reinigen en het echte onderhoud.

## Reinigingscyclus

De periodieke reiniging dient voor het behoud van het verfsysteem. De reinigingscyclus is sterk afhankelijk van de belasting graad. Zo zal een deur aan de kust of in een lommerrijke omgeving sneller vervuilen dan een deur in een landelijke omgeving. Een handig moment om het schilderwerk op het hout te reinigen, is tijdens het wassen van de beglazing.

# DEUREN MONTAGE SERVICE

Plaats van de deur en reiniging per jaar:

	Landelijk	Kust regio	Lommerijk	Industrieel
Geschilderd hout	3 x	5 x	5 x	5 x

Het onderstaande schema dient als leidraad voor het onderhoud genomen te worden: afwerking van de deur:

Afwerking van de deur:	Jaar:	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Dekkend geschilderd in lichte kleur	Behandeling	-	-	Kl	-	-	Gr	-	-	Kl	-
Dekkend geschilderd in donkere kleur	Behandeling	Kl	Gr	Kl	Gr	Kl	Gr	Kl	Gr	Kl	Gr

Kl= klein onderhoud Wanneer noodzakelijk, technisch onderhoud uitvoeren. Beschadigingen en andere gebreken in de verlaag en of de beglazingskit herstellen en verf aanbrengen tot de oorspronkelijke verlaag dikte

Gr= Groot onderhoud Wanneer noodzakelijk, technisch onderhoud uitvoeren. Ondeugdelijke verflagen verwijderen en verflagen die intact zijn, reinigen en opruwen.

## Hang- & sluitwerk

Minstens 1x per jaar dienen de scharnieren gesmeerd te worden met wat vaseline. (geen WD-40 kruipolie gebruiken)

Minstens 1x per jaar moeten de schoten van de driepuntsluiting licht worden ingevet met wat vaseline. (geen WD-40 kruipolie gebruiken)

Minstens 1x per jaar het cilinderslot smeren met speciale slotenolie.

Geen WD-40 kruipolie gebruiken, kruipolie trekt insecten aan.

Hang- & sluitwerk mag niet overschilderd worden.

## Tochtrubber

Rondom de deur of in het kozijn zijn tochtprofielen aangebracht als tochtwering.

Om deze soepel te houden dient u deze minstens 1x per jaar met talkpoeder te behandelen.

Tochtprofielen niet overschilderen.